

ダイセラサイン

DAICERA SIGN

絵付けセラミックタイル(透水・非透水)



ダイセラサイン DAICERA SIGN

パソコンに入力したデザインをセラミック製のタイルにインクジェット方式で絵付けし850℃以上の高温で焼成して製作

特長 耐摩耗性・耐候性に優れています

高温で焼成しているため、摩耗により絵が消えにくく、長期間日光に照らされても色あせず鮮やかなデザインを保つことができます。

<平成16年5月施工時撮影>



<平成22年7月撮影>



特長 透水性タイルに絵付けできます



透水性タイルのような、細かい穴がたくさんある素材へも絵付けができます。また、素材表面に10mm程度の凹凸があっても絵付けできますので、点状タイル・線状タイル(突起5mm)にも対応いたします。

特長 絵画や写真も絵付けできます

さまざまデザインの絵付けが可能で、ピクトグラムやイラストだけでなく、絵画や写真も綺麗に絵付けできます。

(注: 描画機及び焼き物の特性上、表現できない色もあります。)



特長

1枚から製作いたします

版下の製作が必要ないので、1枚からお気軽にご注文いただけます。オリジナルのデザインを数種類、1枚ずつ給付できます。

Lemon レモン				Monkey さる
Banana バナナ	Peach もも	Watermelon すいか	Strawberry いちご	Orange みかん
Melon メロン	Grape ぶどう	Apple りんご	Cherry さくらんぼ	Pineapple パイナップル



特長

あらゆる大きさに対応します



タイルの標準サイズは200mm角、300mm角、400mm角ですが、タイルを組み合わせることで、大きなデザインを描くことができます。
(注: 一度に給付できる最大サイズは2400mm×1800mm)

■900mm×900mm/300mm角タイル(透水)を9枚使用



■1800mm×4500mm/300mm角タイル(非透水)90枚を、壁面に使用

ダイセラサイン施工実例

自転車等放置禁止表示



600×600(非透水)



600×400(透水)

300×300(透水)



300×300(透水)



300×600(非透水)

ポイ捨て禁止・路上禁煙表示



300×300(透水)



300×600(透水)



300×300(透水)



600×400(透水)



400×400(非透水)




400×400(非透水)



400×400(非透水)

点状タイル・線状タイル



300×300(透水)



600×600(透水)



ダイセラサイン施工事例

歩行者マーク・自転車マーク



600×600(透水)



400×400(非透水)



400×400(非透水)

公園・町づくり・地域のPR(写真・イラストなど)



600×600(透水)



300×600(非透水)



600×600(透水)



300×300(透水)



900×900(非透水: 壁面使用)

こんなシーンにダイセラサイン


啓発促進に…

駐輪禁止やポイ捨て禁止など
街行く人への確実なメッセージ



景観の彩りに…

色彩豊かな花やデザインで
歩道や公園を明るく楽しく♪



街のシンボルに…

イメージキャラクター、市の花や木、
特産品などを描いて素敵な街をPR




観光名所や施設の案内に…

観光地への行き先や名所の解説だけ
でなく、駐車場・郵便局・出入り口、
トイレなどの生活施設もやさしく案内



残したい思い出に…

子供たちの描いた絵、ペットの写真、
いろいろな記念日の大切な思い出を
形にしていつまでも




ダイセラサイン製作工程

デザイン決定

描画機用PCに画像データを入力し、色・線等を編集

描画機でタイルに絵付け



出来上がり!!



電気炉に入れ850℃以上で焼成

●ダイセラサイン商品仕様と品質データ



	品番	寸法(mm)【JIS A5209】(規格値)			重量(kg)	曲げ強さ(Mpa)【JIS-A5371】	透水係数(10 ⁻² cm/sec)【JIS-A5371】	耐滑り抵抗(BPN値)【ASTM E303-83】	耐摩耗性(g)【JIS A5209】	耐凍害試験【JIS A5209】
		縦	横	高さ						
透水性	NDS-206	197±2.5	197±2.5	60±2.5	4.0	6.2	5.5	46.0	0.009	ひび割れ及びはがれを認めず
	NDS-208	197±2.5	197±2.5	80±3.0	6.0	5.5	5.5	46.0	0.009	ひび割れ及びはがれを認めず
	NDS-306	297±3.0	297±3.0	60±2.5	10.0	5.3	3.4	46.0	0.01	ひび割れ及びはがれを認めず
	NDS-308	297±3.0	297±3.0	80±3.0	14.0	5.1	5.5	46.0	0.01	ひび割れ及びはがれを認めず
非透水性	NDST-302	295±3.0	295±3.0	20±1.5	3.0	20.5	—	44.0	0.005	ひび割れ及びはがれを認めず
	NDST-402	395±3.5	395±3.5	20±1.5	10.0	16.4	—	44.0	0.005	ひび割れ及びはがれを認めず



 株式会社 **日本ネットワークサポート**
営業本部 ネットワーク営業部

〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番2号 (KFセンタービルディング)
TEL: 06-7506-9632 FAX: 06-6264-0532

販売代理店